

KOBERFLEX

O **Koberflex** é uma manta líquida que já vem pronta para o uso. É aplicável a frio, dispensando o uso de equipamentos especiais. Após a cura forma-se uma película ultra flexível e impermeável que pode ficar exposta ao sol e à chuva. O **Koberflex** é imune as intempéries, foi desenvolvido dentro do mais alto padrão de qualidade e sob rigoroso conceito de proteção à natureza.

O **Koberflex** é totalmente aproveitável. Eventuais sobras são solúveis ao próprio produto, não gerando resíduos ou desperdícios.



1. TOXIDADE

Produto atóxico quando em estado original.

2. APLICAÇÃO

Cinza: lajes, madeiras e etc.

Branco: paredes, lajes, madeiras e etc.

Incolor: paredes, madeiras cerâmicas, tijolo à vista, gesso e outros.

3. DEMÃOS

O intervalo é de 40 minutos entre demãos se exposto ao sol.

4. CURA TOTAL

A cura total se dará em 48 horas se exposto ao sol.

5. ADERÊNCIA

Aderente a qualquer substrato poroso que esteja limpo e seco.

Produto não indicado para local com tráfego intenso.

6. MODO DE USAR

A superfície deve estar regular, limpa, totalmente seca e livre de partículas soltas ou oleosidades.

Aplicar a primeira demão com especial atenção nas frestas, cantos e fissuras.

(Trincas devem ser tratadas antes com o **Kobertrin**). Após secagem destes pontos críticos, poderá aplicar em toda área utilizando rolo de lã baixa ou trincha, em demãos consecutivas e bem distribuídas.

ATENÇÃO: Para lajes, muros de arrimo e outros locais onde haja maior pressão ou exposição, recomenda-se aplicar no mínimo 1,8 litros/m².

7. EPIs'

Luvas de borracha e óculos. Local confinado deve usar máscara.

8. PRECAUÇÕES

Produto inflamável quando em contato direto com chamas. Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

9. VALIDADE

Na embalagem original e em condições adequadas, o **Koberflex** tem validade de 5 (cinco) anos.

10. CONSUMO

- ❖ O consumo indicado é de 1,5 a 1,8 litros/m² em **três demãos**, dependendo da superfície.
- ❖ Rendimento estimado de 12m²/balde 18 litros em **três demãos**.

11. CUIDADOS

Não aplicar em superfície lisa, produto à base de asfalto e local úmido.

12. EMBALAGEM

Galão 3,6 litros.

Balde 18 litros.

Bombona 50 litros.

13. COMPOSIÇÃO

Polímeros, aditivos especiais e álcool.

14. RESISTÊNCIA A ABRASÃO

Produto não indicado para local com tráfego intenso.

15. GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	Min. 13 Máx. 14
Dureza do filme	Flexível longitudinal 233% e na transversal 243%
Aspecto	Líquido
Diluyente	Álcool anidro
Peso específico	0,0078g/cm ³
Cor	Cinza, branco e incolor

LINHA DE PRODUTOS

