

KOBERPEG



O **Koberpeg** é um acelerador de pega e secagem para cimento e derivados que permite o endurecimento do mesmo para casos como tamponamento de vazamento e infiltração permitindo o estancamento instantâneo.

1. CARACTERÍSTICAS

Densidade: 1,40 g/cm³

Aparência: líquido incolor

Composição básica: silicatos e aditivos

2. APLICABILIDADE

Estancamento em brotamento de água.

Concreto em local com umidade excessiva.

Retenção de lençol freático.

Chumbamento e fixação imediata.

Revestimento de área excessivamente úmida.

3. COMO PREPARAR O PRODUTO

O **KOBERPEG** deve ser utilizado puro ou diluído em água segundo a aplicação a ser realizada.

4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Usar cimento livre de pelotas.

5. ESTANCAMENTO

Trincas e orifícios: alargar em forma de “V” e remover as partículas soltas.

O tamponamento: misturar 1 porção areia media ou fina e 1 porção de cimento adicionar o **Koberpeg** puro em quantidade suficiente para formar uma massa espessa; aplicar a argamassa imediatamente no local do vazamento e socá-la por alguns instantes até a massa endurecer.

Após isto promover a impermeabilização da área como um todo, pois o **Koberpeg** não é um impermeabilizante, mas sim um facilitador de secagem com resultado imediato.

Concretagem com a existência de água e ou chumbamentos.

- Concreto para grandes obras deve ter no mínimo 35% de cimento e ser preparado e aplicado em quantidades não muito grandes. (proporcionais ao tempo de preparo e aplicação).

- Concretagem com existência de vazamento com pressão: umedecer a massa unicamente com o **Koberpeg**.

- Concretagem com existência de água parada: prepara a massa de tamponamento com o **Koberpeg** puro.

Após o estancamento aplicar o impermeabilizante **Koberlack** adequado ao local e situação.

6. ARMAZENAMENTO

Estocar o **Koberpeg** em local fresco, arejado, coberto, seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

7. IMPORTANTE

Temperaturas abaixo de 15°C e ou superior a 27°C poderão comprometer a qualidade final da obra com a utilização do **Koberpeg**.

8. CUIDADOS

Evitar contato do **Koberpeg** com o solo, esgoto, água fluvial ou água corrente.

Em havendo vazamento deve comunicar aos órgãos competentes informando o produto.

Não reutilizar as embalagens e descartá-las em local adequado para produto químico.

Ao manusear o **Koberpeg** é necessário utilizar **EPI's** (equipamento de proteção individual): avental, luvas de PVC, máscara com filtro duplo, óculos e botinas de borracha.

9. VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

10. PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos – lavar com água corrente por 15 minutos.

Contato com a pele – lavá-la com água corrente em abundância e procurar auxílio médico.

Inalação – levar a pessoa para local arejado e na sombra.

Ingestão – procurar socorro médico levando informações do produto.

11. EMBALAGEM

Frasco 1 litro.

Garrafão 5 litros.

Balde 18 Litros.

Bombona 50 litros.

12. GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

LINHA DE PRODUTOS

