

KOBERPISO



O **Koberpiso** é um impermeabilizante à base d'água e resina PU (poliuretano) que já vem pronto para o uso. Após aplicação forma-se uma película espessa, impermeável e com alta resistência a abrasão.

1. TOXIDADE

Produto atóxico.

2. APLICAÇÃO

Indicado para pisos com alto tráfego, estruturas de zinco e alumínio, parede interna e externa, lajes sem trincas com exposição ao sol e chuva, caixas d'água metálicas e garagem interna e externa onde requer facilidade de limpeza.

3. DEMÃOS

O intervalo médio entre demãos é de aproximadamente 3 horas, se exposto ao sol.

4. CURA TOTAL

A cura total se dará em até 72 horas após a aplicação da última demão.

5. ADERÊNCIA

Em superfície rugosa à base de cimento que esteja limpa e úmida.

6. MODO DE USAR

A superfície deve estar regular, limpa, seca e livre de partículas soltas ou qualquer tipo de oleosidade. A superfície estando adequada para o tratamento poderá aplica-lo com rolo de lã, trincha, broxa ou vassoura. Dependendo da área e da preferência do aplicador. Caso o **Koberpiso** esteja muito espesso para aplicar, poderá diluí-lo em até 20% de água na primeira demão para obter consistência adequada e melhor penetração e aderência do produto à superfície. Recomendamos que antes de utilizar o **Koberpiso** o homogeneíze misturando bem.

Para aplicar em substrato à base de cimento, utilizar antes um primer misturado ao nosso aditivo **Koberfix**, adicionado ao cimento.

7. EPIs'

Luvas, óculos de proteção e botas.

8. PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado. Produto não inflamável, não tóxico.

9. VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

10. CONSUMO

- ❖ 1,15 kg/m² em 4 (quatro) demãos. Recomenda-se aplicar 4 (quatro) demãos.
- ❖ Rendimento estimado de 20 m² / balde 23 kg em 4 (quatro) demãos.

11. CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

12. EMBALAGEM

Galão 4,5 kg.

Balde 23 kg.

13. GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	50 ± 2
Composição	Resina poliuretano, cargas minerais e aditivos especiais.
Dureza do produto	Rígido
Aspecto	Líquido Viscoso
Diluyente	Pronto para o uso, solúvel em água.
Densidade	1,300 g/cm ³ ± 0,050
pH	9 ± 0,5
Cor	Cinza e branco

LINHA DE PRODUTOS

