

KOBERTERM



O **Koberterm** é um impermeabilizante flexível, aluminizado e atérmico, que já vem líquido e pronto para o uso. É aplicável à frio, dispensando o uso de equipamentos especiais. Após a cura forma-se uma película flexível, impermeável e com grande retenção de calor (até 30%). O **Koberterm** possui **alta resistência a corrosão** e sua proteção UV o torna imune as intempéries.

O **Koberterm** foi desenvolvido para atender as necessidades como impermeabilizante e ou retentor de calor, superando positivamente as expectativas em: facilidade de aplicação, rapidez na secagem, praticidade, economia e vida útil.

O **Koberterm** é totalmente aproveitável. Eventuais sobras são solúveis ao próprio produto, não gerando resíduos ou desperdícios.

1. TOXIDADE

Produto atóxico quando em seu estado original.

2. APLICAÇÃO

- Telhas de fibrocimento
- Telhas cerâmicas ou metálicas
- Zinco e alumínio
- Paredes e lajes expostas ao sol

4. CURA TOTAL

O tempo de secagem do **Koberterm** é de aproximadamente 30 (trinta) minutos se exposto ao sol e a cura total é de até 48 horas também se exposto ao sol (o intervalo é de 30 minutos entre demãos se exposto ao sol)

5. ADERÊNCIA

Aderente a qualquer substrato poroso que esteja limpo e seco.

6. MODO DE USAR

A superfície deve estar limpa, totalmente seca e livre de partículas soltas ou oleosidades.

Ao aplicar o **Koberterm** continue mexendo o produto para evitar o acúmulo do alumínio no fundo da embalagem.

Aplicar a primeira demão com especial atenção nas frestas, cantos e fissuras. Após secagem destes pontos críticos, poderá aplicar em toda área utilizando trincha, broxa ou rolo de lã baixa.

ATENÇÃO: Para aplicação em telhas metálicas é necessário aplicar fundo preparador. (Uma demão de **Kobertrin** ou **Kobercrlil**).

7. EPIs'

Luvas de borracha e óculos (local confinado deve usar máscara).

8. PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

9. VALIDADE

Na embalagem original e em condições adequadas, o **Koberterm** tem validade de 5 (cinco) anos.

10. CONSUMO

Em telhas metálicas o consumo indicado é de 750ml/m² com **duas demãos**. Se aplicado em laje o consumo indicado é de 1,5 a 1,8 litros/m² em **quatro demãos**.

11. CUIDADOS

Mexer o **Koberterm** durante o uso evitando acúmulo das partículas de alumínio no fundo da embalagem.

12. EMBALAGEM

Galão 3,6 litros.

Balde 18 litros.

13. GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	Entre 13 e 14
Composição	Polivinilbutiral e aditivos
Viscosidade	Entre 18 e 19 c/f
Aspecto	Líquido Viscoso
Diluyente	Álcool anidro
Elasticidade	Longitudinal: 56% e na transversal 47%
Peso específico	0,55g/cm ³
Cor	Prata
Dureza do filme	Flexível

LINHA DE PRODUTOS

