

KOBERCOLOR BRANCO / CINZA

O **KoberCOLOR** é uma tinta 100% impermeável à base d'água e resina PU (poliuretano alifática) com alta resistência ao sol e a variação da temperatura, que já vem pronto para o uso. Após aplicação forma-se uma película espessa, impermeável e com alta resistência a abrasão.



TOXIDADE

Produto atóxico.

APLICAÇÃO

Indicado para piscinas com revestimento cerâmico, piscina em fibra de vidro, pisos com alto tráfego, lajes sem trincas com exposição ao sol e chuva, caixa d'água metálica e garagem interna e externa, parede externa e interna, chapa de zinco ou alumínio. O **KoberCOLOR** resiste ao tráfego e pode ser aplicado em piso com tráfego de pedestre.

DEMÃOS

O intervalo médio entre demãos é de aproximadamente 2 (duas) horas, se exposto ao sol.

CURA TOTAL

A cura total se dará de 4 a 5 dias após a aplicação da última demão, se exposto ao sol.

ADERÊNCIA

Quando a superfície for muito rugosa poderá estar úmida mais não saturada de água, porém, deverá estar livre de oleosidades, piso lisos e polidos obrigatoriamente deverá usar a tela poliéster para estruturar e aumentar a resistência ao tráfego leve.

MODO DE USAR

A superfície deve estar regular, limpa, seca e livre de partículas soltas ou qualquer tipo de oleosidade, mas caso o solo esteja muito seco deverá hidratar a superfície antes da primeira demão para evitar bolhas de ar. A superfície estando adequada para o tratamento poderá aplica-lo com rolo de lã, trincha, broxa ou vassoura. Dependendo da área e da preferência do aplicador. Caso o **KoberCOLOR** esteja muito espesso para aplicar, poderá diluí-lo em até 30% de água na primeira demão para obter consistência adequada e melhor penetração e aderência do produto à superfície que deve estar limpa e seca. Recomendamos utilizar o Koberprimer para ponte de aderência antes da aplicação do **KoberCOLOR**.

EPIs'

Luvas, óculos de proteção e botas.

PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado. Produto não inflamável, não tóxico.

VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

CONSUMO/RENDIMENTO

- 5,0 m² (GALÃO 3,6 LITROS). Recomenda-se aplicar as seis demãos.
- Rendimento estimado de 25 m². (Balde de 18 litros). Tem que passar (06) seis demãos

CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

EMBALAGEM

- Galão 3,6 kg - Dimensões 15x15x25
- Balde 18 l - Dimensões 30x30x35

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

RECOMENDAÇÕES

Para aplicação em piscina com vazamento é extremamente necessário reforçar os cantos com tela poliéster entre a primeira e segunda demão para aumentar a resistência e a impermeabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	50 ± 2
Composição	Resina poliuretano, cargas minerais e aditivos especiais.
Dureza do produto	Rígido
Aspecto	Líquido Viscoso
Diluyente	Pronto para o uso, solúvel em água.
Densidade	1,300 g/cm ³ ± 0,050
pH	9 ± 0,5
Cores	Branco e Cinza

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 10/04/2023