

KOBERFLEX

O **KoberFLEX** é uma manta líquida a base de polímero de vidro que já vem pronta para o uso. É aplicável a frio, dispensando o uso de equipamentos especiais. Após a cura forma-se uma película ultra flexível e impermeável que pode ficar exposta ao sol e à chuva. O **KoberFLEX** é imune as intempéries, foi desenvolvido dentro do mais alto padrão de qualidade e sob rigoroso conceito de proteção à natureza. O **KoberFLEX** incolor é um verniz para fachada com alto poder de repelência. O **KoberFLEX** é totalmente aproveitável. Eventuais sobras são solúveis ao próprio produto, não gerando resíduos ou desperdícios.



COR

Cinza, Branco ou Incolor.

TOXIDADE

Produto atóxico quando em estado original.

APLICAÇÃO

Cinza: lajes, madeiras e etc.

Branco: paredes, lajes, madeiras e etc.

Incolor: paredes, madeiras, tijolo à vista e outros. Pode ser aplicado após a pintura como proteção de fachada.

DEMÃOS

O intervalo é de 40 minutos entre demãos se exposto ao sol.

CURA TOTAL

A cura total se dará em 72 horas se exposto ao sol.

ADERÊNCIA

Aderente a qualquer substrato poroso que esteja limpo e seco.

Produto não indicado para local com tráfego intenso.

MODO DE USAR

A superfície deve estar regular, limpa, totalmente seca e livre de partículas soltas ou oleosidades. Aplicar a primeira demão com especial atenção nas frestas, cantos e fissuras. (Trincas devem ser tratadas antes com o **KoberTRIN**). Após secagem destes pontos críticos, poderá aplicar em toda área utilizando rolo de lã baixa ou trincha, em demãos consecutivas e bem distribuídas.

ATENÇÃO: Para lajes recomenda-se aplicar no mínimo **1,8 litros/m²** em quatro demãos.

Sempre aplicar uma demão do Koberprimer antes da aplicação do Koberflex, quando utilizado a tela de poliéster ou véu de bidim, a mesma deve aplicada no Koberprimer, para melhor fixação. A aplicação do Koberflex será no dia seguinte.

EPIs'

Luvras de borracha e óculos. Local confinado deve usar máscara.

PRECAUÇÕES

Produto inflamável quando em contato direto com chamas. Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

VALIDADE

Na embalagem original e em condições adequadas, o **KoberFLEX** tem validade de 5 (cinco) anos.

CONSUMO

❖ O consumo indicado é de 1,5 a 1,8 litros/M².

CUIDADOS

Não aplicar em superfície lisa, produto à base de asfalto e local úmido.

EMBALAGEM

- Galão 3,6 litros - Dimensões 20x30x35
- Balde 18 litros - Dimensões 30x30x35
- Bombona 50 litros - Dimensões 30x40x55

COMPOSIÇÃO

Polímeros, aditivos especiais e álcool.

RESISTÊNCIA A ABRASÃO

Produto não indicado para local com tráfego intenso.

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	Min. 13 Máx. 14
Dureza do filme	Flexível longitudinal 233% e na transversal 243%
Aspecto	Líquido
Diluyente	Álcool anidro
Peso específico	0,0078g/cm ³
Cor	Cinza, branco e incolor

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 01/09/2023