

KOBERPRIMER

O **KoberPRIMER** é um aditivo concentrado especial a base de resinas acrílicas, utilizado como fundo preparador de superfície em paredes e pisos; uma excelente ponte de ancoragem para substratos lisos e/ou polidos. Depois de aplicado o **KoberPRIMER** cria uma película que aumenta a aderência e com alto poder de colagem e impermeabilidade.



TOXIDADE

Produto atóxico.

APLICAÇÃO E RESISTÊNCIA

Paredes, Pisos lisos e polidos, cerâmicas, porcelanatos, granitos, madeira, telhados, zinco, alumínio, caixa de água, piscinas, cisternas, drywall e outros. **RESISTENCIA** ao deslocamento e tráfego. Quando aplicado no gesso o torna 100% impermeável.

CURA TOTAL

O tempo de secagem do **KoberPRIMER** é de aproximadamente 4 horas entre demãos, se exposto ao sol. A cura total se dará em até 48 horas também se exposto ao sol.

MODO DE USAR

O **KoberPRIMER** pode ser diluído de 20% a 30% de água (Conforme a necessidade do aplicador) para ter uma mistura mais fina e obter um melhor fechamento dos poros da superfície. A superfície deve estar completamente limpa.

EPIs'

Luvas, óculos de proteção e botas.

PRECAUÇÕES

Produto não inflamável, não tóxico. Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

COMPOSIÇÃO:

Resinas acrílica, aditivos especiais e cargas minerais

VALIDADE

Na embalagem original e em condições adequadas, o **KoberPRIMER** tem validade de 2 (dois) anos.

CONSUMO

Rendimento estimado de 160m² com balde de 18 litros (uma demão) em superfícies lisas e polidos.

CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

EMBALAGEM

- Galão com 3,6 litros - Dimensões 15x15x20
- Balde com 18 litros - Dimensões 25x25x35

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

OBSERCAOES:

- Quando adicionado 15% de cimento aumenta a ancoragem e reduz o tempo de cura.
- Se aplicado em parede: no mínimo duas demãos.
- Para piso auto trafego: de três a quatro demãos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PROPRIEDADES	VALOR
Percentual Volátil	33% - 40% (água)
pH	8 - 9
Aspecto	Viscosa
Diluyente	Água
Peso específico	1,20 - 1,30g/cm ³
Cor	Cinza, branco e incolor

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 10/04/2023